CONTEÚIDO

1. **CARACTERÍSTICAS**
2. **FINALIDADE**
3. **CLASSIFICAÇÃO**
4. **APRESENTAÇÃO**
5. **NÚMERO DE REFERÊNCIA**
6. **INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**
7. **ADVERTÊNCIAS**
8. **IMAGEM**

Elaborado por:	**Revisto/Aprovado por:**
Técnico de Garantla de Qualidade 48608431R ALEX ZAPATA (C:A85234896) Assinado digitalmente por 48608431R ALEX ZAPATA (C:A85234896) Data: 2025.03.05 12:12:23 +01'00' **Assinatura/data**	Director Técnico 50586585V RAMÓN VICENTE ORTEGA (C:A85234896) Data: 2025.03.05 13:57:38 +01'00' **Assinatura/data**

É proibida a divulgação, utilização, reprodução total ou parcial deste conteúdo sem a prévia autorização formal emitida pelos **Laboratorios Clarben, S.A.**

1. CARACTERÍSTICAS

ÁCIDO FLUORÍDRICO a 9,6% usado para condicionar superfícies de porcelana em 2 minutos.

2. FINALIDADE

Condicionamento ácido de superfícies de porcelana.

3. CLASSIFICAÇÃO

Dispositivo médico da Classe IIA

4. APRESENTAÇÃO

- 4 seringas de 1,2 ml de gel de condicionamento de porcelana (ácido fluorídrico a 9,6%)
- 8 cânulas

5. NÚMERO DE REFERÊNCIA

- 04-011 9,6% Ácido Hidrofluorídrico

6. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Utilizar óculos de proteção (dentista, assistente e pacientes). O médico dentista e assistente também devem usar luvas de proteção.
- Colocar um dique de borracha para isolar o campo operatório e proteger a mucosa.
- Deve ser usado um aspirador para extrair os vapores ácidos.
- Retirar a tampa da seringa de gel e colocar a ponta dispensadora. Deixar fluir o gel cuidadosamente descartando a primeira porção. Para obter o máximo controlo do fluxo de gel, não empurrar o êmbolo com o polegar. Recomenda-se segurar a seringa entre o polegar e o indicador, deixando-a apoiada na palma da mão. Puxar delicadamente para trás com o dedo indicador e o polegar para deixar que o gel flua.
- Aplicar cuidadosamente o gel na superfície de porcelana e deixar atuar durante pelo menos 1 minuto enquanto se aspiram os vapores.
- Lavar a superfície tratada com água abundante e secar ao ar. Manter a superfície seca.
- Utilizar Silano sobre a superfície cerâmica e prosseguir com as reparações dos dentes fraturados ou com cimentação.

7. ADVERTÊNCIAS

- Utilizar uma ponta dispensadora por paciente.
- O ácido fluorídrico produz vapores irritantes e deve ser manuseado com muito cuidado.
- A sua ingestão, o contacto com a pele, os olhos ou a inalação contínua dos vapores são perigosos.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Para mais informações, consultar a ficha de dados de segurança.

8. IMAGEM

Gel grabador de porcelana
Ácido hidrofluorhídrico al 9.6%
Tixotrópico
Contenido:
4 jeringas de 1,2ml de gel grabador
Puntas aplicadoras
Instrucciones de uso
Gel gravador de porcelana
Ácido hidrofluorhídrico a 9.6%
Tixotrópico
CONTEÚDO:
4 seringas de 1,2ml de gel gravador
Cânulas de aplicação
Instruções de utilização
0120
Almacenar en un lugar frio y seco.
Armazenar em lugar fresco e seco.
Prime Dental Manufacturing, Inc.
4555 West Addison Street, Chicago, IL, 60641 USA
Emergo Europe
Molenstraat, 15, 2513 BH, The Hague
The Netherlands
Distribuido por / Distribuído por:
Laboratorios Clarben, S. A. Asura 111.
28043 Madrid - Spain.
Tel.: (+34) 91 445 85 95.
e-mail: clarben@clarben.com
www.clarben.com
Gel grabador de porcelana
Ácido hidrofluorhídrico al 9.6%
Porcelain Etch Gel
9.6% Hydrofluoric Acid